



UNEXPOSED NON-TAR WATERPROOF TAN(KS)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

UNEXPOSED NON-TAR WATERPROOF TAN (KS), có thành phần chủ yếu từ một loại nhựa urethane đàn hồi, là một loại sơn chống thấm unexposed hai thành phần Non-tar urethane, có khả năng đàn hồi vượt trội và chống chịu lực kéo, ép gây ra bởi sự thay đổi nhiệt độ hoặc động đất. Đây là loại sơn có độ bám dính, đàn hồi, chống chịu tốt với thời tiết lạnh và nước.

II. CÁCH SỬ DỤNG

Lớp chống thấm không lộ thiên(cho những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước như toilet, bể chứa...)

III. QUY TRÌNH ÁP DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt không được có bột xi măng, bụi, dầu, độ ẩm và các chất bám bẩn khác.

2. Điều kiện môi trường

Nhiệt độ không khí: 10~35°C

Nhiệt độ bề mặt: 5~30°C (Bắt buộc phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3°C)

Độ ẩm môi trường: dưới 85%

3. Công cụ sử dụng

Cào răng cưa

4. Thận trọng

a) Tỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W)

b) Tránh tiếp xúc với mắt và da

c) Đảm bảo thông gió trong quá trình thi công

d) Sử dụng hỗn hợp trộn trong phạm vi vòng đời (20°C, 30 phút)

e) Không trộn với các sản phẩm sơn khác

f) Trộn một lượng nhỏ thinner vào sơn (trong trường hợp cần thiết)

g) Kiểm tra tỉ lệ thinner trước khi sơn vì bề mặt lớp sơn có thể thay đổi bởi thinner.

5. Cảnh báo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

6. Hệ thống khuyến nghị

Sơn lót: Urethane Waterproof Master100

DỮ LIỆU VẬT LÝ			
Hoàn thành	Bán bóng		
Màu	Đen, xám, xanh		
Sử dụng với	Bê tông, mortal		
Số thành phần	2		
Tỉ lệ trộn (KG)	TP A:TP B= 3:1		
Số lớp	1~2		
Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng	3mm		
Độ cứng	50~70		
Độ giãn dài	> 550%		
Sức căng	> 2.0 N/m ²		
Độ bền va đập	> 12,8 N/mm		
Độ phủ lý thuyết	4,2kg/m ² (Với độ dày lớp sơn 3mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt)		
Thinner	Urethane 1000 thinner, T-1021		
Thời gian lưu kho	6 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C)		
Đơn vị đóng gói	24KG/8KG		
	5°C	20°C	30°C
Thời gian khô cứng (giờ)	48	24	18
Thời gian khô hoàn toàn (ngày)	10	5	3
Vòng đời sau khi trộn (phút)	40	30	20
Sơn chồng lớp mới sau(giờ)	48~96	24~48	18~48



CÔNG TY TNHH SAMHWA – VH
Lô B-13, Đường D2, KCN Long Đức, xã An Phước,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
SĐT: 02513.681.473
