



SPISEAL URETHANE SEALANT

I. GIỚI THIỆU CHUNG

SPISEAL URETHANE SEALANT được tạo thành bởi nhựa urethane, là dòng sơn hai thành phần với độ đàn hồi, độ bền, độ ăn mòn, có thể chịu được lực kéo cao và tính chất vật lý tuyệt vời. Độ phục hồi và đàn hồi cao, giảm sự thay đổi chức năng của các vật liệu được phủ.

SPISEAL URETHANE SEALANT sẽ không bị co lại sau khi khô cứng mà vẫn giữ được sự linh hoạt như lúc ban đầu. Từ đó mang lại sự đề kháng mạnh mẽ với các tác nhân gây co giãn. Đó đó SPISEAL URETHANE SEALANT có thể làm lớp sơn hoàn thiện thể hiện qua sự bám dính hoàn hảo với xi măng và nhựa.

II. CÁCH SỬ DỤNG

- Dùng làm lớp phủ bề mặt cho bê tông và nhựa.
- Được sử dụng trên các khớp bê tông, gạch, thép, đá.
- Sửa chữa các lỗ hỏng, khớp và điểm chống thấm của sàn và tường nhà.
- Cho các khớp nối kín của ống nước, ống thông gió và các bộ phận có cường độ hoạt động cao khác.

III. QUY TRÌNH ÁP DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch sẽ, không được có bụi, hơi ẩm và các chất bám bẩn khác.

2. Điều kiện môi trường

Nhiệt độ không khí: 5~35°C

Nhiệt độ bề mặt: dưới 40°C (Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 3°C để tránh tình trạng ngưng tụ hơi nước)

Độ ẩm môi trường: dưới 80%

3. Công cụ sử dụng

Cào răng cưa, bay, máy sơn phủ

4. Thận trọng

- Tránh xa nguồn nhiệt và lửa.
- Tránh tiếp xúc với mắt và da.
- Phải sử dụng trong thời gian vòng đời sản phẩm.
- Không trộn với loại sơn khác.

e) Lưu trữ sơn thừa tại những nơi kín gió.

5. Hệ thống khuyến nghị

Sơn lót: Urecoat 100, Urethane Master 100 Primer.

Lớp trung gian: Urecoat 215, Urecoat 255, Urethane Master 200

DỮ LIỆU VẬT LÝ	
Hoàn thành	Bóng
Màu	Trắng, xanh, xám
Sử dụng với	Bê tông và motar
Số thành phần	2
Tỉ lệ chất rắn	98±2%
Số lớp	1~2
Tỉ lệ trộn	TPA: TPB = 1 : 3
Độ phủ lý thuyết	156g (Với độ dày lớp sơn 10mm, rộng 10mm và dài 1000mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt)
Thời gian khô	Khô cứng: 24 giờ
Sơn chồng lớp mới sau	Sau 24~72 giờ
Vòng đời hỗn hợp sau trộn (20°C)	2~3 giờ
Thời gian lưu kho	12 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35°C)
Đóng gói	12Kg[3Kg/9Kg]



CÔNG TY TNHH SAMHWA – VH
Lô B-13, Đường D2, KCN Long Đức, xã An Phước,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
SĐT: 02513.681.473
